

شماره: ۱۴۵۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۳/۲

پیوست:

(سهامی عام)

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین

S.C.K.C
Sanaye Chooob Khazar Caspian

بسم تعالی

| آزمایشگاه همکار استاندارد - شرکت صنایع چوب خزر کاسپین ((مشخصات فنی محصول ورق پی وی سی PVC قومیزه)) | | | |
|--|------------------|-----------------|--|
| ویژگی نمونه / شرح آزمون | واحد اندازه گیری | استاندارد آزمون | نتایج (مقادیر) نمونه چوب خزر کاسپین |
| ضخامت | mm | ISO 527 | 16 |
| ابعاد ورق | mm | ISO 527 | 1220*2440 |
| جذب آب | درصد | ISO 527 | 0.05% |
| استحکام کششی | MPa | ISO 527 | 1875 |
| استحکام خمشی | MPa | ISO 178 | 2135 |
| ازدیاد طول در نقطه شکست | درصد | ISO 527 | 15% |
| دمای نقطه نرمی / خمش | C/(HDT) | ISO 75-2 | 55.2 |
| مقاومت در برابر حرارت/آتش | - | DIN-4102-1-98 | Class AL |
| مقاومت ضربه چارپی | Kj/M2 | ISO 179 | 10.7 |
| سختی | Shore D | ملی 16171-1 | 75 |
| مواد افزودنی و ترکیبات | | | |
| عنوان مواد | گرید | درصد مصرف | توضیحات |
| pvc | S65 | 38/56 | |
| caco3 | 1500 | 40/40 | |
| foam regulator | DL698 | 6/79 | |
| stablizer | saina | 2/02 | |
| foam agent | nc irani | 0/37 | |
| titan | R868 | 0/92 | |
| release agent | DL175 | 4/45 | |
| internal lubricant | AL60 | 0/2 | |
| blowing agent | NH258 | 0/77 | |
| external lubricant | pewax | 0/11 | |
| OPE | 316A | 0/18 | |
| OB1 | OB1 | 0/04 | |
| blue pigment | blue pigment | - | |



واحد نمونه گیری
در سطح ملی و صنعتی
سالها: ۹۹-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱



مرکز ملی صلاحیت ایران
NACI / Lab / 1579



استاندارد ملی شماره
15049 14092.7418-5



DIN ISO 9001:2015
DIN ISO 14001:2015
DIN ISO 45001:2018
DIN ISO 15004:2019
DIN ISO 15002:2019



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین
کاسپین (سهامی عام)
S.C.K.C

کارخانه: مازندران - آمل، کیلومتر ۸ جاده چمستان | پست: ۴۶۱۷/۵۱۹۱۴ 8 km Chamestan - Amol Road - Mazandaran - Iran

تلفن: ۰۱۱-۴۳ ۱۳ ۲۶ ۷۳ | فکس: ۰۱۱-۴۳ ۱۳ ۲۶ ۹۴ | شماره تماس: (+98) 11-410 10000 (+98) 11-43 13 26 73

www.khazarchob.ir

sckc.commercial@gmail.com